

54

Densidades Consideradas - Fonte: SINAPI	
Material	Densidade / teor
CBUQ	2,554800 t/m ³
CAP 50/70	0,056600 t/t
RR-2C	0,000450 t/m ²
Emulsão para Imprimação	0,001300 t/m ²
Rachão + Pó (Rem. Prof.)	1,400000 t/m ³
Base de Brita Graduada	1,466700 t/m ³
Pavimento asfáltico removido	2,400000 t/m ³
Emulsão Microrevestimento	0,00236 t/m ²
Mistura de brita para Microrevestimento	0,0225 t/m ²

any